

Стяжка гипсовая наливная КНАУФ-Флизэстрих ФЕ-80

7001

Информационный лист



Область применения

Смесь **КНАУФ-Флизэстрих ФЕ-80** применяется для изготовления бесшовных полов с разделительным слоем и без, "плавающих" и отапливаемых. Используется в качестве выравнивающего слоя под последующее покрытие. Номинальная толщина наливного пола не менее 2,5 см. Предназначена для закрытых помещений.

Расход материала

Для 1 см толщины слоя готового пола, расход сухой смеси составляет 18 кг на 1 м².

Упаковка и хранение

Смесь фасуется в бумажные мешки. Упаковка 40 кг - арт. 281 91 100. Мешки хранить в сухом помещении на деревянных поддонах. Материал в поврежденных мешках использовать в первую очередь. Срок хранения - 3 месяца.

Подготовка поверхности

Основание должно быть очищено от пыли, грязи, краски и масляных пятен. Отслаивающиеся и рыхлые фрагменты следует удалить.

Обработка поверхности основания в зависимости от вида пола:

- пол без разделительного слоя - грунтование;
- пол с разделительным слоем - покрытие грубой бумагой с нахлестом слоев 8 см;
- "плавающий" пол - покрытие слоем изолирующего материала и бумагой;

Проведение работ

Тщательно перемешанный раствор, растворосмесительным насосом заливается на основание равномерным слоем и при помощи щетки, волнообразными движениями, распределяется по всей поверхности.

Время работы с готовым раствором - 30 минут.

Через 24 часа после заливки по полу можно ходить.

- отапливаемый пол - укладка изолирующего материала со слоем бумаги, установка элементов отопления.

Приготовление раствора

Мешок 40 кг ФЕ-80 перемешать примерно с 8 литрами воды до уровня вязкости, при которой объем раствора равный 1,3 литра разливается на ровной поверхности в пятно диаметром 40 - 50 см.

Покрывать стяжку декоративным настилом можно при остаточной влажности не более 1%, а для паронепроницаемых настилов не более 0,5%, что по времени составляет 3 - 6 недель выдержки, в зависимости от толщины залитого слоя и погодных условий.

Механизмы, шланги, инструменты вымыть в течение 30 минут после окончания работы.

ООО "КНАУФ-Маркетинг Красноярск"

☎ Тел.: (095) 937-9595/562-0113

☎ Факс: (095) 937-9544

✉ E-mail: tigimarket@co.ru

🌐 Internet: <http://www.knauf-msk.ru>

Предприятие-разработчик оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Наряду с предписаниями настоящего документа исполнитель обязан придерживаться общепризнанных принципов строительной техники, соответствующих норм и правил работ. За дополнительной консультацией следует обращаться в Технические службы КНАУФ.
© Технический Отдел "КНАУФ-Маркетинг Красноярск"

Выпуск: Сентябрь 2004 (изм.5)

KNAUF

KNFE80-RUS-RU-09/04-TK-R